

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 645 401 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
05.12.2001 Patentblatt 2001/49

(51) Int Cl.7: **C08F 10/06**, C08F 4/642,
C07F 17/00

(21) Anmeldenummer: **94114431.3**

(22) Anmeldetag: **14.09.1994**

(54) Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen

Process for producing polyolefins

Procédé de préparation de polyoléfines

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE DE ES FR GB IT NL SE

(30) Priorität: **29.09.1993 DE 4333128**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:

29.03.1995 Patentblatt 1995/13

(73) Patentinhaber: **Basell Polyolefine GmbH**

67056 Ludwigshafen (DE)

(72) Erfinder:

- **Winter, Andreas, Dr.**
D-61479 Glashütten (DE)
- **Spaleck, Walter, Dr.**
D-65835 Liederbach (DE)
- **Bachmann, Bernd, Dr.**
D-65817 Eppstein (DE)

(56) Entgegenhaltungen:

EP-A- 0 516 018

US-A- 4 939 217

WO-A-92/15619

EP 0 645 401 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von Polyolefinen mit breiter Molmassenverteilung und hohem Molekulargewicht.

5 [0002] Von Metallocenkatalysatoren in Verbindung mit Aluminoxanen ist bekannt, daß sie Olefine zu Polyolefinen mit enger Molmassenverteilung (M_w/M_n von 2-3) polymerisieren können (J. Polym. Sci., Pol. Chem. Ed. 23 (1985) 2117; EP-A 302 424). Solche eng verteilten Polyolefine eignen sich beispielsweise für Anwendungen im Präzisionsspritzguß, Spritzguß allgemein und für die Faserherstellung. Für zahlreiche Anwendungen wie beispielsweise Tiefziehen, Extrudieren, Hohlkörperblasformen sowie für die Herstellung von Polyolefinschäumen und Folien werden breitere oder bi-

10 modale Molmassenverteilungen gefordert.
[0003] Für Polyethylen wurde vorgeschlagen, solche Produkte durch Verwendung von zwei oder mehr Metallocenkatalysatoren bei der Polymerisation zu realisieren (EP-A 128 045); die beschriebenen Systeme sind jedoch achirale Katalysatoren und würden bei der Polymerisation von Propen ataktisches Polypropylen liefern. Ataktisches Polypropylen ist als Konstruktionswerkstoff jedoch ungeeignet.

15 [0004] Die Herstellung von Stereoblockpolypropylen mit M_w/M_n von 13-15 ist aus DE-OS 3 640 924 bekannt. Diese Katalysatorsysteme sind ebenfalls nicht geeignet, Polyolefine hoher Taktizität zu bilden. Ferner sind die bei technisch relevanten Polymerisationstemperaturen realisierbaren Aktivitäten der Metallocene und die Molmassen der Polymerprodukte zu gering. Darüberhinaus liefern die vorgeschlagenen Katalysatoren bei solchen Polymerisationstemperaturen nur ataktisches Polymer.

20 [0005] In der EP-A 310 734 werden Katalysatorsysteme bestehend aus einer Mischung eines Hafnocens und eines Zirkonocens zur Herstellung von Polypropylen vorgeschlagen. Die Produkte haben breite bis bimodale Verteilungen mit M_w/M_n von 3,7 bis 10,3.

[0006] Unter Verwendung nur eines Hafnocenkatalysators wird bei einer bestimmten Polymerisationstemperatur gemäß EP-A 355 439 breitverteiltes Polypropylen erhalten.

25 [0007] Syndiotaktisches Polypropylen mit breiter Verteilung wird in der EP-A 387 691 (M_w/M_n bis 6,4) bei Verwendung eines Hafnocens beschrieben.

[0008] Gemeinsame Nachteile dieser Verfahren sind die für industrielle Anwendungen zu hohen Kosten für die Hafniumkatalysatoren in Verbindung mit ihrer niedrigen Polymerisationsaktivität, die zusätzlich eine umfassende kostenintensive Reinigung des hergestellten Polymers von Katalysatorresten (hohe Restaschengehalt) erforderlich macht.


30 [0009] In EP-A-0 516 018 wird die Verwendung von zwei Zirkonocenen zur Herstellung von Polymeren mit breiter Molmassenverteilung beschrieben. Die dort beschriebenen Metallocene besitzen jedoch Defizite in Polymerisationsaktivität und erreichbarer Molmassenhöhe bei technisch relevanten Polymerisationstemperaturen über 50° C.

[0010] Es bestand somit die Aufgabe, ein Katalysatorsystem und ein Verfahren zu finden, mittels dessen Polyolefine mit breiter, bimodaler oder multimodaler Verteilung hergestellt werden können, welches die aus dem Stand der Technik


35 bekannten Nachteile vermeidet.
[0011] Insbesondere sollte das neue Verfahren die aufgrund niedriger Polymerisationsaktivität auftretenden hohen Restaschegehalte vermeiden und die Herstellung von hochmolekularen Polymerformmassen ermöglichen, die beispielsweise für die Produktion von gepreßten Platten oder extrudierten Platten und Rohren sowie für das Hohl- und Großhohlkörperblasformen benötigt werden. Bevorzugte Einsatzgebiete für solche Polymere mit geringer Fließfähigkeit sind beispielsweise blasgeformte Koffer mit Filmscharnieren, Konturverpackungen, Stanzplatten, Heißwasserbehälter, Abwasser- und Heißwasserrohre, Druckrohre, Filterplatten, Wärmetauscher, Vollstäbe oder Kfz-Teile wie Bremsflüssigkeits- und Kühlwasserbehälter. Im Bereich der Folienanwendungen werden solche Formmassen für reißfeste BOPP-Folien verwendet.

40 [0012] Überraschend wurde gefunden, daß die Nachteile des Standes der Technik vermieden werden können, durch Verwendung eines Katalysatorsystems bestehend aus mindestens zwei stereorigiden Zirkonocenen, von denen mindestens eines am Sechsring substituierte Indenyl liganden aufweist, und einer Aluminiumverbindung als Kokatalysator.


[0013] Die Erfindung betrifft somit ein Verfahren zur Herstellung eines Polyolefins mit einer Molmassenverteilung $M_w/M_n \geq 3,0$, die monomodal, bimodal oder multimodal sein kann, durch Polymerisation oder Copolymerisation eines Olefins der Formel $R^aCH=CHR^b$, worin R^a und R^b gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 14 C-Atomen bedeuten, oder R^a und R^b mit den sie verbindenden Atomen ein Ringsystem bilden können, bei einer Temperatur von 50 bis 200°C, bei einem Druck von 0,5 bis 100 bar, in Lösung, in Suspension oder in der Gasphase, in Gegenwart eines Katalysators, welcher aus einer Übergangsmetallkomponente (Metallocen) und einem Aluminoxan der Formel II



10 für den linearen Typ und/oder der Formel III



20 für den cyclischen Typ, wobei in den Formeln II und III die Reste R gleich oder verschieden sein können und eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₁-C₆-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₁₈-Arylgruppe, eine C₁-C₆-Fluorarylgruppe oder Wasserstoff bedeuten und n eine ganze Zahl von 0 bis 50 ist, oder anstelle des Aluminosiloxans aus einer Mischung eines Aluminosiloxans der Formel II und/oder der Formel III mit einer Verbindung AlR₃ besteht, dadurch gekennzeichnet, daß als Übergangsmetallkomponente mindestens ein Zirkonocen der Formel I und mindestens ein Zirkonocen der Formel Ia oder alternativ mindestens 2 Zirkonocene der Formel I verwendet werden,



EP 0 645 401 B1


gruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist, wobei mindestens ein Rest R⁴ pro Indenring von Wasserstoff verschieden ist, oder zwei oder mehr Reste R⁴ ein Ringsystem mit den sie verbindenden Atomen bilden,

R⁵ und R⁶


gleich oder verschieden sind und ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkoxygruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,

R⁷

15



25



35

=BR¹¹, =AlR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, =SO, =SO₂, =NR¹¹, =CO, =PR¹¹ oder =P(O)R¹¹ ist,

wobei R¹¹, R¹² und R¹³

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe bedeuten oder R¹¹ und R¹² oder R¹¹ und R¹³ jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

M¹

Silizium, Germanium oder Zinn ist,

R⁸ und R⁹

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe bedeuten oder R⁸ und R⁹ jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

R¹⁴ und R¹⁵

gleich oder verschieden sind und einen ein- oder mehrkernigen Kohlenwasserstoffrest, welcher mit dem Zirkonatom eine Sandwichstruktur bilden kann, bedeuten

m und n

gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n null, 1 oder 2 ist.

[0014] Alkyl steht für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl. Halogen (halogeniert) bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Jod, bevorzugt Fluor oder Chlor.

[0015] R¹ und R² sind gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₁₀-, vorzugsweise C₁-C₃-Alkylgruppe, eine C₁-C₁₀-, vorzugsweise C₁-C₃-Alkoxygruppe, eine C₆-C₁₀-, vorzugsweise C₆-C₈-Arylgruppe, eine


C_6-C_{10} , vorzugsweise C_6-C_8 -Aryloxygruppe, eine C_2-C_{10} , vorzugsweise C_2-C_4 -Alkenylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{10} -Arylalkylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{12} -Alkylarylgruppe, eine C_8-C_{40} , vorzugsweise C_8-C_{12} -Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom, vorzugsweise Chlor.

[0016] R^3 ist Wasserstoff, ein Halogenatom, bevorzugt ein Fluor-, Chlor- oder Bromatom, eine C_1-C_{10} , vorzugsweise C_1-C_4 -Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C_6-C_{10} , vorzugsweise C_6-C_8 -Arylgruppe, eine C_2-C_{10} , vorzugsweise C_2-C_4 -Alkenylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{10} -Arylalkylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{12} -Alkylarylgruppe, eine C_8-C_{40} , vorzugsweise C_8-C_{12} -Arylalkenylgruppe, einen $-NR_2^{10}$, $-SR^{10}$, $-OSiR_3^{10}$, $-OR^{10}$, $-SiR_3^{10}$ oder $-PR_2^{10}$ -Rest, worin R^{10} ein Halogenatom, vorzugsweise Chloratom, oder eine C_1-C_{10} , vorzugsweise C_1-C_3 -Alkylgruppe oder C_6-C_{10} , vorzugsweise C_6-C_8 -Arylgruppe ist, besonders bevorzugt ist R^3 Wasserstoff.


[0017] Die Reste R^4 sind gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C_1-C_{20} , vorzugsweise C_1-C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1-C_{20} -Fluoralkylgruppe, vorzugsweise C_1-C_{10} -Fluoralkyl-Gruppe, eine C_6-C_{30} , vorzugsweise C_6-C_{20} -Arylgruppe, eine C_6-C_{30} -Fluorarylgruppe, vorzugsweise eine C_6-C_{20} -Fluorarylgruppe, eine C_1-C_{20} , vorzugsweise C_1-C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_2-C_{20} , vorzugsweise C_2-C_{10} -Alkenylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{20} -Arylalkylgruppe, eine C_8-C_{40} , vorzugsweise C_8-C_{22} -Arylalkenylgruppe oder eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{22} -Alkylarylgruppe, einen $-NR_2^{10}$, $-SR^{10}$, $-OSiR_3^{10}$, $-OR^{10}$, $-SiR_3^{10}$ oder $-PR_2^{10}$ -Rest, worin R^{10} ein Halogenatom, vorzugsweise Chloratom, oder eine C_1-C_{10} , vorzugsweise C_1-C_3 -Alkylgruppe oder C_6-C_{10} , vorzugsweise C_6-C_8 -Arylgruppe ist, wobei mindestens ein Rest R^4 pro Indenylring von Wasserstoff verschieden ist, oder zwei oder mehr Reste R^4 ein Ringsystem mit den sie verbindenden Atomen bilden, welches ein- oder mehrkernig ist.

[0018] R^5 und R^6 sind gleich oder verschieden und bedeuten, ein Halogenatom, bevorzugt ein Fluor-, Chlor- oder Bromatom, eine C_1-C_{10} , vorzugsweise C_1-C_4 -Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C_6-C_{10} , vorzugsweise C_6-C_8 -Arylgruppe, eine C_2-C_{10} , vorzugsweise C_2-C_4 -Alkenylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{10} -Arylalkylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{12} -Alkylarylgruppe, eine C_8-C_{40} , vorzugsweise C_8-C_{12} -Arylalkenylgruppe, einen $-NR_2^{10}$, $-OSiR_3^{10}$, $-OR^{10}$, $-SiR_3^{10}$ oder $-PR_2^{10}$ -Rest, worin R^{10} ein Halogenatom, vorzugsweise Chloratom, oder eine C_1-C_{10} , vorzugsweise C_1-C_3 -Alkylgruppe oder C_6-C_{10} , vorzugsweise C_6-C_8 -Arylgruppe ist.

[0019] R^7 ist



35



40

$=BR^{11}$, $=AIR^{11}$, $=Ge-$, $=Sn-$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=SO_2$, $=NR^{11}$, $=CO$, $=PR^{11}$ oder $=P(O)R^{11}$,

wobei R^{11} , R^{12} und R^{13} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C_1-C_{20} , vorzugsweise C_1-C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1-C_{20} -Fluoralkylgruppe, vorzugsweise C_1-C_{10} -Fluoralkylgruppe, eine C_6-C_{30} , vorzugsweise C_6-C_{20} -Arylgruppe, eine C_6-C_{30} -Fluorarylgruppe, vorzugsweise eine C_6-C_{20} -Fluorarylgruppe, eine C_1-C_{20} , vorzugsweise C_1-C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_2-C_{20} , vorzugsweise C_2-C_{10} -Alkenylgruppe, eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{20} -Arylalkylgruppe, eine C_8-C_{40} , vorzugsweise C_8-C_{22} -Arylalkenylgruppe oder eine C_7-C_{40} , vorzugsweise C_7-C_{22} -Alkylarylgruppe bedeuten, oder R^{11} und R^{12} oder R^{11} und R^{13} bilden jeweils zusammen mit den sie verbindenden Atomen einen Ring.

M^1 ist Silizium, Germanium oder Zinn, bevorzugt Silizium und Germanium.

R^7 ist vorzugsweise $=CR^{11}R^{12}$, $=SiR^{11}R^{12}$, $=GeR^{11}R^{12}$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=PR^{11}$ oder $=P(O)R^{11}$.

R^8 und R^9 sind gleich oder verschieden und sind ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C_1-C_{20} , vorzugsweise C_1-C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1-C_{20} -Fluoralkylgruppe, vorzugsweise C_1-C_{10} -Fluoralkylgruppe, eine C_6-C_{30} ,

vorzugsweise C₆-C₂₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, vorzugsweise eine C₆-C₂₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-, vorzugsweise C₁-C₁₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-, vorzugsweise C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-, vorzugsweise C₇-C₂₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-, vorzugsweise C₈-C₂₂-Arylalkenylgruppe oder eine C₇-C₄₀-, vorzugsweise C₇-C₂₂-Alkylarylgruppe bedeuten, oder R⁸ und R⁹ bilden jeweils zusammen mit den sie verbindenden Atomen einen Ring.

[0020] m und n sind gleich oder verschieden und bedeuten null, 1 oder 2, bevorzugt null oder 1, wobei m plus n null, 1 oder 2, bevorzugt null oder 1 ist.

[0021] Bevorzugt sind R¹⁴ und R¹⁵ Fluorenyl, Indenyl und Cyclopentadienyl, wobei diese Grundkörper noch zusätzliche Substituenten in der Bedeutung von R⁴ tragen können. Im Falle eines Indenylgrundkörpers darf der Sechsring jedoch keine Substituenten enthalten, die von Wasserstoff verschieden sind, falls der Fünfring in 2-Stellung (benachbart zur Brücke -(CR⁸R⁹)_m-R⁷-(CR⁸R⁹)-) einen von Wasserstoff verschiedenen Rest R⁵ bzw. R⁶ trägt.

[0022] Somit sind die besonders bevorzugten Metallocene solche, bei denen in Formel I, R¹ und R² gleich oder verschieden sind und Methyl oder Chlor, R³ Wasserstoff, und R⁷ einen Rest



und n plus m null oder 1 bedeutet; insbesondere solche Verbindungen der Formel I, bei denen die Indenylreste in 2,4-, 2,5-, 2,4,6-, 2,4,5-, 2,4,5,6- und 2,5,6-Stellung substituiert sind, wie z.B.:

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(2-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2,4,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2,4,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-Butandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-ethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-t-butyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-methyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2,4-dimethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-ethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-α-acenaphth-1-indenyl)ZrCl₂
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-α-acenaphth-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-Butandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-Butandiylbis(2-ethyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-t-butyl-1-indenyl)ZrCl₂
 Dimethylsilandiylbis(2,5,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂

und die in den Ausführungsbeispielen aufgeführten Verbindungen.


[0023] Die besonders bevorzugten Metallocene der Formel Ia sind solche bei denen R¹ und R² gleich oder verschie-

den sind und Methyl oder Chlor,

R⁷ einen Rest

5

10



n+m null oder 1 und


R¹⁴ und R¹⁵ gleich oder verschieden sind und Fluorenyl, Indenyl oder ein substituiertes Cyclopentadienyl bedeuten. Ganz besonders bevorzugte Verbindungen der Formel Ia sind die in den Ausführungsbeispielen aufgeführten Verbindungen.

15

[0024] Besondere Bedeutung besitzen somit rac-Phenyl(methyl)silyl(indenyl)₂-zirkondichlorid, Diphenylmethylen(9-fluorenyl)(cyclopentadienyl)zirkondichlorid, Phenyl(Methyl)methylen(9-fluorenyl)(cyclopentadienyl)zirkondichlorid, Isopropyliden(9-fluorenyl)(cyclopentadienyl)zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2,3,5-trimethyl-1-cyclopentadienyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylgermyl(indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(indenyl)₂-zirkondimethyl, rac-Phenyl(vinyl)silyl(indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Phenyl(vinyl)silyl(indenyl)₂-zirkondimethyl,

20

25



(indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2,4-dimethylcyclopentadienyl)₂-zirkondichlorid, rac-Diphenylsilyl(2,4-dimethyl-1-cyclopentadienyl)zirkondichlorid, rac-Isopropyliden(indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Ethylen(indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Methylen(3-t-butyl-1-cyclopentadienyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(4,7-dimethyl-1-indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2-methyl-1-indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Phenyl(Methyl)silyl(2-methyl-1-indenyl)zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2-ethyl-1-indenyl)₂-zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(4,5-benzo-1-indenyl)₂-zirkondichlorid und rac-Dimethylsilyl(4-phenyl-1-indenyl)₂-zirkondichlorid.

35

[0025] Metallocene mit C_s-Symmetrie (beispielsweise R¹¹R¹²C(Fluorenyl)-(Cyclopentadienyl)zirkondimethyl) können zur Herstellung von syndiotaktischem Anteil im Polyolefin eingesetzt werden.

[0026] Der Begriff C_s-Symmetrie bedeutet für die Zwecke der vorliegenden Erfindung, daß die entsprechenden Metallocene senkrecht zur Ebene, die von Zr, R¹ und R² aufgespannt wird, eine Spiegelebene besitzen. Die Winkelhalbierende von R¹-Zr-R² verläuft in dieser Spiegelebene. Diese Symmetriebetrachtung beschränkt sich auf einen Teil des Zirconocenmoleküls, d.h. die Brücke -(CR⁸R⁹)_n-R⁷-(CR⁸R⁹)_m- wird nicht berücksichtigt. Ferner ist der Begriff C_s-Symmetrie formal oder idealisiert zu verstehen. So bleiben z.B. Verschiebungen im genannten Molekülteil, die durch die Brücke hervorgerufen werden können und nur einer Strukturaufklärung zugänglich sind, für die Zwecke der vorliegenden Erfindung außer Betracht.

40









[0027] Die chiralen Metallocene werden als Racemat zur Herstellung von hochisotaktischen Polyolefinen eingesetzt. Verwendet werden kann aber auch die reine R- oder S-Form. Mit diesen reinen stereoisomeren Formen ist ein optisch aktives Polymeres herstellbar. Abgetrennt werden sollte jedoch die meso-Form der Metallocene, da das polymerisationsaktive Zentrum (das Metallatom) in diesen Verbindungen wegen Spiegelsymmetrie am Zentralmetall nicht mehr chiral ist und daher kein hochisotaktisches Polymeres erzeugen kann. Wird die meso-Form nicht abgetrennt, entsteht neben isotaktischen Polymeren auch ataktisches Polymer. Für bestimmte Anwendungen - weiche Formkörper beispielsweise - kann dies durchaus wünschenswert sein.

50


[0028] Die Trennung der Stereoisomeren ist im Prinzip bekannt.

[0029] Die Metallocene I und Ia können prinzipiell nach folgendem Reaktionsschema hergestellt werden:


55




X = Cl, Br, I, O-Tosyl;



fuer I oder H_2R^{14} fuer Ia



fuer I oder H_2R^{15} fuer Ia
oder



(vgl. Journal of Organomet. chem. (1985) 63-67 und EP-A 320762).

[0030] Die Auswahl der Metallocene für die Polymerisation von Olefinen zu breit- oder mehrmodal verteiltem Polyolefin kann durch jeweils eine Testpolymerisation pro Metallocen erfolgen.

[0031] Dabei wird das Olefin zum Polyolefin polymerisiert und dessen mittleres Molekulargewicht M_w sowie dessen Molmassenverteilung M_w/M_n mittels Gelpermeationschromatographie bestimmt. Je nach gewünschter Molmassenverteilung werden dann die Metallocene kombiniert.

[0032] Unter Einbezug der Polymerisationsaktivitäten ist man mittels Computersimulation der kombinierten Gelpermeationskurven ohne weiteres in der Lage, über die Art der Metallocene und über das Mengenverhältnis der Metallocene untereinander, jede gewünschte Molmassenverteilung einzustellen.

[0033] Die Zahl der in dem erfindungsgemäßen Verfahren zu verwendenden Zirkonocene beträgt bevorzugt 2 oder 3, insbesondere 2. Es kann jedoch auch eine größere Anzahl verschiedener Zirkonocene (wie z.B. 4 oder 5) der Formeln I und Ia eingesetzt werden.

[0034] Unter Einbeziehung der Polymerisationsaktivitäten und Molmassen bei unterschiedlichen Polymerisationstemperaturen, in Gegenwart von Wasserstoff als Molmassenregler oder in Gegenwart von Comonomeren, kann das Rechensimulationsmodell noch weiter verfeinert und die Anwendbarkeit des erfindungsgemäßen Verfahrens noch verbessert werden.

[0035] Als Cokatalysator wird ein Aluminoxan der Formel II und/oder III verwendet, wobei n eine ganze Zahl von 0 - 50, bevorzugt 10 - 35, bedeutet.

[0036] Bevorzugt sind die Reste R gleich und bedeuten Methyl, Isobutyl, Phenyl oder Benzyl, besonders bevorzugt Methyl.

[0037] Sind die Reste R unterschiedlich, so sind sie bevorzugt Methyl und Wasserstoff oder alternativ Methyl und Isobutyl, wobei Wasserstoff bzw. Isobutyl bevorzugt zu 0,01 - 40 % (Zahl der Reste R) enthalten sind. Statt des Aluminoxans kann bei der Polymerisation als Cokatalysator eine Mischung bestehend aus Aluminoxan und AlR_3 verwendet werden, wobei R die oben angeführte Bedeutung hat, zusätzlich kann R in diesem Falle auch Ethyl sein.

[0038] Das Aluminoxan kann auf verschiedene Arten nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Eine der Methoden ist beispielsweise, daß eine Aluminiumkohlenwasserstoffverbindung und/oder eine Hydridoaluminiumkohlenwasserstoffverbindung mit Wasser (gasförmig, fest, flüssig oder gebunden - beispielsweise als Kristallwasser) in einem inerten Lösungsmittel (wie z.B. Toluol) umgesetzt wird. Zur Herstellung eines Aluminoxans mit verschiedenen Al-

EP 0 645 401 B1

kylgruppen R werden entsprechend der gewünschten Zusammensetzung zwei verschiedene Aluminiumtrialkyle ($\text{AlR}_3 + \text{AlR}'_3$) mit Wasser umgesetzt (vgl. S. Pasynkiewicz, Polyhedron 9 (1990) 429 und EP-A 302 424).

[0039] Die genaue Struktur der Aluminoxane II und III ist nicht bekannt (A.R. Barron et al., J. Am. Chem. Soc. 115 (1993) 4971).

5 [0040] Unabhängig von der Art der Herstellung ist allen Aluminoxanlösungen ein wechselnder Gehalt an nicht umgesetzter Aluminiumausgangsverbindung, die in freier Form oder als Addukt vorliegt, gemeinsam.

[0041] Es ist möglich, die Metallocene vor dem Einsatz in der Polymerisationsreaktion jeweils getrennt oder zusammen als Mischung mit einem Aluminoxan der Formel (II) und/oder (III) vorzuaktivieren. Dadurch wird die Polymerisationsaktivität deutlich erhöht und die Kornmorphologie verbessert.

10 [0042] Die Voraktivierung der Metallocene wird in Lösung vorgenommen. Bevorzugt werden dabei die Metallocene als Feststoff in einer Lösung des Aluminoxans in einem inerten Kohlenwasserstoff aufgelöst. Als inerte Kohlenwasserstoff eignet sich ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoff. Bevorzugt wird Toluol oder ein $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Kohlenwasserstoff verwendet.

15 [0043] Die Konzentration des Aluminoxans in der Lösung liegt im Bereich von ca. 1 Gew.-% bis zur Sättigungsgrenze, vorzugsweise von 5 bis 30 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Gesamtlösung. Die Metallocene können in der gleichen Konzentration eingesetzt werden, vorzugsweise werden sie jedoch in einer Menge von 10^{-4} - 1 mol pro mol Aluminoxan eingesetzt. Die Voraktivierungszeit beträgt 1 Minute bis 60 Stunden, vorzugsweise 2 bis 60 Minuten. Man arbeitet bei einer Temperatur von -78°C bis 100°C , vorzugsweise 0 bis 70°C .

20 [0044] Die Metallocene können auch vopolymerisiert oder auf einen Träger aufgebracht werden. Zur Vopolymerisation wird bevorzugt das (oder eines der) in der Polymerisation eingesetzte(n) Olefin(e) verwendet.

[0045] Geeignete Träger sind beispielsweise Silikagele, Aluminiumoxide, festes Aluminoxan, Kombinationen von Aluminoxan auf einem Träger wie beispielsweise Silikagel, oder andere anorganische Trägermaterialien. Ein geeignetes Trägermaterial ist auch ein Polyolefinpulver in feinverteilter Form.

25 [0046] Eine weitere mögliche Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, daß man an Stelle oder neben eines Aluminoxans eine salzartige Verbindung der Formel $\text{R}_x\text{NH}_{4-x}\text{BR}'_4$ oder der Formel $\text{R}_3\text{PHBR}'_4$ als Cokatalysator verwendet. Dabei sind $x = 1, 2$ oder 3, $\text{R} =$ Alkyl oder Aryl, gleich oder verschieden, und $\text{R}' =$ Aryl, das auch fluoriert oder teilfluoriert sein kann. In diesem Fall besteht der Katalysator aus dem Reaktionsprodukt der Metallocene mit einer der genannten Verbindungen (vgl. EP-A 277 004).

30 [0047] Zur Entfernung von im Olefin vorhandener Katalysatorgifte ist eine Reinigung mit einem Aluminiumalkyl, beispielsweise AlMe_3 oder AlEt_3 vorteilhaft. Diese Reinigung kann sowohl im Polymerisationssystem selbst erfolgen, oder das Olefin wird vor der Zugabe in das Polymerisationssystem mit der Al-Verbindung in Kontakt gebracht und anschließend wieder abgetrennt.

35 [0048] Die Polymerisation oder Copolymerisation wird in bekannter Weise in Lösung, in Suspension oder in der Gasphase, kontinuierlich oder diskontinuierlich, ein- oder mehrstufig bei einer Temperatur von 50 bis 200°C , vorzugsweise 50 bis 100°C , durchgeführt. Polymerisiert oder copolymerisiert werden Olefine der Formel $\text{R}^a\text{-CH=CH-R}^b$. In dieser Formel sind R^a und R^b gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 14 C-Atomen. R^a und R^b können jedoch auch mit den sie verbindenden C-Atomen einen Ring bilden. Beispiele für solche Olefine sind Ethylen, Propylen, 1-Buten, 1-Hexen, 4-Methyl-1-penten, 1-Octen, Norbornen oder Norbornadien. Insbesondere werden Propylen und Ethylen polymerisiert.

40 [0049] Als Molmassenregler wird, falls erforderlich, Wasserstoff zugegeben. Unterschiedliche Wasserstoffansprechbarkeit der Metallocene, sowie die Möglichkeit, die Wasserstoffmenge während der Polymerisation zu verändern kann zu einer weiteren gewünschten Verbreiterung der Molmassenverteilung führen.

[0050] Der Gesamtdruck im Polymerisationssystem beträgt 0,5 bis 100 bar. Bevorzugt ist die Polymerisation in dem technisch besonders interessanten Druckbereich von 5 bis 64 bar.

45 [0051] Dabei werden die Metallocene in einer Konzentration, bezogen auf das Übergangsmetall, von 10^{-3} bis 10^{-8} , vorzugsweise 10^{-4} bis 10^{-7} mol Übergangsmetall pro dm^3 Lösemittel bzw. pro dm^3 Reaktorvolumen angewendet. Das Aluminiumoxan oder die Mischung Aluminoxan/ AlR_3 wird in einer Konzentration von 10^{-5} bis 10^{-1} mol, vorzugsweise 10^{-4} bis 10^{-2} mol pro dm^3 Lösemittel bzw. pro dm^3 Reaktorvolumen verwendet. Prinzipiell sind aber auch höhere Konzentrationen möglich.

50 [0052] Wenn die Polymerisation als Suspensions- oder Lösungspolymerisation durchgeführt wird, wird ein für das Ziegler-Niederdruckverfahren gebräuchliches inertes Lösemittel verwendet. Beispielsweise arbeitet man in einem aliphatischen oder cycloaliphatischen Kohlenwasserstoff, als solcher sei beispielsweise Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Decan, Isooctan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, genannt.

[0053] Weiterhin kann eine Benzin- bzw. hydrierte Dieselölfraction benutzt werden. Brauchbar ist auch Toluol. Bevorzugt wird im flüssigen Monomeren polymerisiert.

[0054] Werden inerte Lösemittel verwendet, werden die Monomeren gasförmig oder flüssig zudosiert.

[0055] Die Dauer der Polymerisation ist beliebig, da das erfindungsgemäß zu verwendende Katalysatorsystem einen nur geringen zeitabhängigen Abfall der Polymerisationsaktivität zeigt.

[0056] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß die beschriebenen Metallocene im technisch interessanten Temperaturbereich zwischen 50 und 100°C mit sehr hoher Polymerisationsaktivität Polymere mit breiter, bimodaler oder multimodaler Molmassenverteilung, sehr hoher Molmasse, hoher Stereospezifität und guter Kornmorphologie erzeugen. Die Metallocenaktivität liegt bei 50 - 60°C Polymerisationstemperatur > 140 kg Polymer/g Kat x h, bevorzugt > 160 kg Polymer/g Kat x h. Bei Polymerisationstemperaturen > 60°C liegt die Metallocenaktivität über 350, bevorzugt über 400 kg Polymer/g Kat x h. Die erfindungsgemäßen Polymere weisen bei Polymerisationstemperaturen von 50-60°C eine VZ > 260, bevorzugt > 360 cm³/g, bei Polymerisationstemperaturen > 60°C liegt die VZ über 200, bevorzugt über 260 cm³/g. Dementsprechend ist die Molmasse M_w bei Polymerisationstemperaturen über 60°C größer als 200.000 g/mol. M_w/M_n ist ≥ 3.0 , bevorzugt ≥ 4.0 . M_w/M_n ist bevorzugt < 50, besonders bevorzugt < 30.

[0057] Die erfindungsgemäßen Polymere eignen sich besonders gut für die Produktion von gepreßten Platten oder extrudierten Platten und Rohren sowie für das Hohl- und Grobhohlkörperblasformen. Bevorzugte Einsatzgebiete für solche Polymere mit geringer Fließfähigkeit sind beispielsweise blasgeformte Koffer mit Filmscharnieren, Konturverpackungen, Stanzplatten, Heißwasserbehälter, Abwasser- und Heißwasserrohre, Druckrohre, Filterplatten, Wärmetauscher, Vollstäbe oder Kfz-Teile wie Bremsflüssigkeits- und Kühlwasserbehälter. Im Bereich der Folienanwendungen werden solche Formmassen für reißfeste BOPP-Folien verwendet.

[0058] Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern.

[0059] Es bedeuten

VZ= Viskositätszahl in cm ³ /g	
M_w = Molmassengewichtsmittel in g/mol	ermittelt durch
M_w/M_n = Molmassendispersität	Gelpermeationschromatographie
II= Isotaktischer Index (mm + 1/2 mr)	ermittelt durch ¹³ C-NMR-Spektroskopie

Beispiele 1-13

[0060] Ein trockener 24 dm³-Reaktor wurde mit Propylen gespült und mit 12 dm³ flüssigen Propylen befüllt. Dann wurden 26 cm³ toluolische Methylaluminioxanlösung (entsprechend 35 mmol Al, mittlerer Oligomerisierungsgrad war n = 22) zugegeben, und der Ansatz wurde 10 Minuten bei 30°C gerührt.

[0061] Parallel dazu wurden die für die Polymerisation vorgesehenen Metallocene gemischt (Mengen und Metallocenverbindungen siehe Tabelle 1) und in 10 cm³ toluolischer Methylaluminioxanlösung (13 mmol Al) aufgelöst und nach 2 Minuten in den Reaktor gegeben.

[0062] Bei der in Tabelle 1 angegebenen Polymerisationstemperatur wurde 1 h polymerisiert und dann mit 12 Ndm³ CO₂ Gas die Polymerisationsreaktion gestoppt. Das Polymer wurde 24 h bei 80°C im Vakuum getrocknet.

[0063] Die Ergebnisse der Polymerisationen sind der Tabelle 1 zu entnehmen, wobei Me = Methyl bedeutet.

Tabelle 1

Metalloccenmischung	Polym. temp. (°C)	Ausbeute (kg)	Aktivität [kgPP/gKath]	VZ (cm ³ /g)	M _w (g/mol)	M _w /M _n	II (%)	Bsp.
1,5 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 3,0 mg rac-Me ₂ Si(indenyl) ₂ ZrCl ₂	50	1.95	433.0	568	704000	15.7 bimodal	98.9	1
1,1 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 11,5 mg Ph ₂ C(fluorenyl)-(cyclopentadienyl)ZrCl ₂	60	1.80	142.8	560	764000	6.9	-	2
0,5 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 5,0 mg Me ₂ C(fluorenyl)(cyclopentadienyl)ZrCl ₂	70	1.96	356.4	315	435000	4.5	-	3

Metalocenmischung	Polym. temp. (°C)	Ausbeute (kg)	Aktivität [kgPP/gKath]	VZ (cm ³ /g)	M _w (g/mol)	M _w /M _n	II (%)	Bsp.
5,0 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl) ₂ -ZrCl ₂ 5,0 mg rac-Me ₂ Ge(indenyl) ₂ -ZrCl ₂	50	1.98	198.5	265	332000	8.4	97.3	4
4.3 mg rac-Ph(Me)Si(2,4,6-trimethyl-1-indenyl) ₂ -ZrCl ₂ 4.7 mg rac-Me ₂ C(indenyl) ₂ -ZrCl ₂	50	1.44	160.0	260	265500	14.5 bimodal	89.5	5
1.7 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4-isopropyl-1-indenyl) ₂ -ZrCl ₂ 8.8 mg rac-Me ₂ Si(2,3,5-trimethyl-1-cyclopentadienyl) ₂ -ZrCl ₂	50	1.78	169.5	265	305000	9.4 bimodal	98.4	6

Metalocenmischung	Polym. temp.(°C)	Ausbeute (kg)	Aktivität [kgPP/gKatxh]	VZ (cm ³ /g)	M _w (g/mol)	M _w /M _n	II (%)	Bsp.
1.8 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 9.5 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl) ₂ -ZrCl ₂	70	2.35	208.0	205	288000	10.5 bimodal	96.7	7
1.0 mg rac-Ph(Me)Si(2-methyl- α -acenaphth-1-indenyl) ₂ ZrMe ₂ 4.0 mg rac-Ph(vinyl)Si(indenyl) ₂ ZrMe ₂	70	1.92	384.0	207	205500	8.4 bimodal	97.3	8
2.5 mg rac-Me ₂ Si(2,5,6-trimethyl-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 1.5 mg rac-Ph ₂ Si(2,4-dimethyl-1-cyclopentadienyl) ₂ -ZrCl ₂	55	1.02	255.0	276	289500	6.4	96.4	9

Metalloccenmischung	Polym. temp. (°C)	Ausbeute (kg)	Aktivität [kgPP/gKath]	VZ (cm ³ /g)	M _w (g/mol)	M _w /M _n	II (%)	Bsp.
2,5 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 1,5 mg rac-Me ₂ Si(4,5-benzo-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂	70	1.95	488.0	203	265000	10.5 bimodal	97.9	10
0.7 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 4.0 mg rac-Me ₂ Si(4-phenyl-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂	70	1.70	362.0	298	403500	17.4 bimodal	98.0	11
0.5 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 5.0 mg rac-Me ₂ Si(2,4,6-trimethyl-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂	70	2.07	376.5	345	496000	8.5	96.8	12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Metalloccnmischung	Polym. temp. (°C)	Ausbeute (kg)	Aktivität [kgPP/gKaxh]	VZ (cm ³ /g)	M _w (g/mol)	M _w /M _n	II (%)	Bsp.
0,5 mg rac-Me ₂ Si(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 4,4 mg rac-Me ₂ Si(2,4,6-trimethyl-1-indenyl) ₂ ZrCl ₂ 0,8 mg rac-Ethyliden(indenyl) ₂ -ZrCl ₂	70	2.33	408.8	261	349500	14.0 multi-modal	95.0	13

Beispiel 14

[0064] Beispiel 1 wurde wiederholt, vor Zugabe des Propylens wurden jedoch 3 Ndm³ Wasserstoffgas in den Reaktor gegeben.

- 5 Es wurden 2.85 kg Polymer erhalten, die Metallocenaktivität war somit 633.3 kg PP/g Kat x h.
 VZ = 319 cm³/g; $M_w = 369000$ g/mol, $M_w/M_n = 12.0$.
 Die Verteilung war bimodal, II = 99.1 %.

Beispiel 15

10

[0065] Beispiel 1 wurde wiederholt, zusätzlich wurden jedoch während der Polymerisation kontinuierlich 100 g Ethylen zudosiert.

Es wurden 2.24 kg Copolymer erhalten, die Metallocenaktivität war 497.8 kg Copolymer/g Kat x h.
 VZ = 269 cm³/g; $M_w = 305000$ g/mol, $M_w/M_n = 9.2$.

- 15 IR-Spektroskopisch wurden 4.2 Gew.-% Ethylen im Polymer nachgewiesen.

Beispiel 16


- [0066] Beispiel 15 wurde wiederholt, 250 g Ethylen wurden jedoch erst nach 30 Minuten in einer Portion zugegeben.
 20 Es wurden 2.05 kg Blockcopolymer erhalten, die Metallocenaktivität war 455.6 kg Copolymer/g Kat x h.
 VZ = 279 cm³/g; $M_w = 268000$ g/mol, $M_w/M_n = 7.2$.
 Ethylengehalt lt. IR-Spektroskopie: 12.1 Gew.-%.

25 Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Polyolefins mit einer Molmassenverteilung $M_w/M_n \geq 3.0$, die monomodal, bimodal oder multimodal sein kann, durch Polymerisation oder Copolymerisation eines Olefins der Formel $R^aCH=CHR^b$,
 30 worin R^a und R^b gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 14 C-Atomen bedeuten, oder R^a und R^b mit den sie verbindenden Atomen ein Ringsystem bilden können, bei einer Temperatur von 50 bis 200°C, bei einem Druck von 0,5 bis 100 bar, in Lösung, in Suspension oder in der Gasphase, in Gegenwart eines Katalysators, welcher aus einer Übergangsmetallkomponente (Metallocen) und einem Aluminoxan der Formel II

35


40



für den linearen Typ und/oder der Formel III


45

50



55

für den cyclischen Typ, wobei in den Formeln II und III die Reste R gleich oder verschieden sein können und eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₁-C₆-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₁₈-Arylgruppe, eine C₁-C₆-Fluorarylgruppe oder Wasserstoff bedeuten und n eine ganze Zahl von 0 bis 50 ist, oder anstelle des Aluminoxans aus einer Mischung eines Aluminoxans der Formel II und/oder der Formel III mit einer Verbindung AlR₃ besteht, **dadurch gekennzeichnet, daß** als Übergangsmetallkomponente mindestens ein Zirkonocen der Formel I und mindestens ein Zirkonocen der Formel Ia oder alternativ mindestens 2 Zirkonocene der Formel I verwendet werden,



, worin

R¹ und R²

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, eine C₁-C₁₀-Alkoxygruppe, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-Aryloxygruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom bedeuten,

R³

Wasserstoff, ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylalkoxygruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,


R⁴

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, eine C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist, wobei mindestens ein Rest R⁴ pro Indenylring von Wasserstoff verschieden ist, oder zwei oder mehr Reste R⁴ ein Ring-system mit den sie verbindenden Atomen bilden,

R⁵ und R⁶

gleich oder verschieden sind und ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylalkoxygruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,

R⁷





10 $=BR^{11}$, $=AIR^{11}$, $-Ge-$, $-Sn-$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=SO_2$, $=NR^{11}$, $=CO$, $=PR^{11}$ oder $=P(O)R^{11}$ ist,

wobei R^{11} , R^{12} und R^{13} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C_1 - C_{20} -Alkylgruppe, C_1 - C_{20} -Fluoralkylgruppe, eine C_6 - C_{30} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{30} -Fluorarylgruppe, eine C_1 - C_{20} -Alkoxygruppe, eine C_2 - C_{20} -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_8 - C_{40} -Arylalkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylarylgruppe bedeuten oder R^{11} und R^{12} oder R^{11} und R^{13} jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

M^1 Silizium, Germanium oder Zinn ist,

20 R^8 und R^9 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C_1 - C_{20} -Alkylgruppe, C_1 - C_{20} -Fluoralkylgruppe, eine C_6 - C_{30} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{30} -Fluorarylgruppe, eine C_1 - C_{20} -Alkoxygruppe, eine C_2 - C_{20} -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_8 - C_{40} -Arylalkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylarylgruppe bedeuten oder R^8 und R^9 jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

25 R^{14} und R^{15} gleich oder verschieden sind und einen ein- oder mehrkernigen Kohlenwasserstoffrest, welcher mit dem Zirkonatom eine Sandwichstruktur bilden kann, bedeuten und

30 m und n gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n null, 1 oder 2 ist.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** in der Formel I R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und Methyl oder Chlor, R^3 Wasserstoff, R^7 einen Rest




bedeuten und n plus m null oder 1 sind und in Formel Ia R^{14} und R^{15} gleich oder verschieden sind und Fluorenyl, Indenyl oder Cyclopentadienyl sind, die auch substituiert sein können.

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** als Verbindung der Formel I,

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 50 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-(2-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2,4,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 55 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2,4,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 1,2-Butandiylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂,

Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-ethyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-t-butyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4-isopropyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 5 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-methyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2,4-dimethyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4-ethyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-α-acenaphth-1-indenyl)ZrCl₂,
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂,
 10 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-α-acenaphth-1-indenyl)ZrCl₂,
 1,2-Ethandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂,
 1,2-Butandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂,
 1,2-Butandiylbis(2-ethyl-4-phenyl-1-indenyl)-ZrCl₂,
 15 Dimethylsilandiylbis(2-ethyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Phenyl(Methyl)silandiylbis(2-methyl-5-isobutyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 Dimethylsilandiylbis(2-methyl-5-t-butyl-1-indenyl)ZrCl₂,
 20 Dimethylsilandiylbis(2,5,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂.

4. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** in Formel Ia R¹ und R² gleich oder verschieden sind und Methyl oder Chlor, R⁷ einen Rest



bedeutet und

R¹⁴ und R¹⁵ gleich oder verschieden sind und Fluorenyl, Indenyl oder ein substituiertes Cyclopentadienyl bedeuten.


- 35 5. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** als Verbindung der Formel Ia rac-Phenyl(methyl)silyl(indenyl)₂zirkondichlorid, Diphenylmethylen(9-fluorenyl)(cyclopentadienyl)zirkondichlorid, Phenyl(Methyl)methylen(9-fluorenyl)cyclopentadienylzirkondichlorid, Isopropyliden(9-fluorenyl)(cyclopentadienyl)zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2,3,5-trimethyl-1-cyclopentadienyl)₂zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Dimethylgermyl(indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(indenyl)₂zirkondimethyl, rac-Phenyl(vinyl)silyl(indenyl)₂zirkondichlorid,
 40



zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2,4-dimethylcyclopentadienyl)₂zirkondichlorid, rac-Isopropyliden(indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Ethylen(indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Methylen(3-t-butyl-1-cyclopentadienyl)₂zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(4,7-dimethyl-1-indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2-methyl-1-indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Phenyl(Methyl)silyl(2-methyl-1-indenyl)zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(2-ethyl-1-indenyl)₂zirkondichlorid, rac-Dimethylsilyl(4,5-benzo-1-indenyl)₂zirkondichlorid und rac-Dimethylsilyl(4-phenyl-1-indenyl)₂zirkondichlorid verwendet wird.
 50

- 55 6. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** Propylen polymerisiert wird, oder Propylen und Ethylen copolymerisiert werden.

7. Metallocengemisch, **dadurch gekennzeichnet, daß** es mindestens ein Zirkonocen der Formel I und mindestens ein Zirkonocen der Formel Ia oder alternativ mindestens 2 Zirkonocene der Formel I enthält



20 , worin

R¹ und R²

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, eine C₁-C₁₀-Alkoxygruppe, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-Aryloxygruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom bedeuten,

R³

Wasserstoff, ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylalkoxygruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,


R⁴


gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, eine C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist, wobei mindestens ein Rest R⁴ pro Indenylring von Wasserstoff verschieden ist, oder zwei oder mehr Reste R⁴ ein Ringsystem mit den sie verbindenden Atomen bilden,

R⁵ und R⁶

gleich oder verschieden sind und ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylalkoxygruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,

R⁷





=BR¹¹, =AIR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, =SO, =SO₂, =NR¹¹, =CO, =PR¹¹ oder =P(O)R¹¹ ist,

wobei R¹¹, R¹² und R¹³ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe bedeuten oder R¹¹ und R¹² oder R¹¹ und R¹³ jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,


M¹ Silizium, Germanium oder Zinn ist,

R⁸ und R⁹ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe bedeuten oder R⁸ und R⁹ jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

R¹⁴ und R¹⁵ gleich oder verschieden sind und einen ein- oder mehrkernigen Kohlenwasserstoffrest, welcher mit dem Zirkoniumatom eine Sandwichstruktur bilden kann, bedeuten und


m und n gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n null, 1 oder 2 ist.

8. Metallocengemisch gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß in der Formel I R¹ und R² gleich oder verschieden sind und Methyl oder Chlor, R³ Wasserstoff, R⁷ einen Rest




bedeuten und n plus m null oder 1 sind und in Formel Ia R¹⁴ und R¹⁵ gleich oder verschieden sind und Fluorenyl, Indenyl oder Cyclopentadienyl sind, die auch substituiert sein können.


9. Katalysator, welcher aus einer Übergangsmetallkomponente (Metallocen) und einem Aluminoxan der Formel II



für den linearen Typ und/oder der Formel III



10 für den cyclischen Typ, wobei in den Formeln II und III die Reste R gleich oder verschieden sein können und eine C₁-C₆-Alkylgruppe, eine C₁-C₆-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₁₈-Arylgruppe, eine C₁-C₆-Fluorarylgruppe oder Wasserstoff bedeuten und n eine ganze Zahl von 0 bis 50 ist, oder anstelle des Aluminosans aus einer Mischung eines Aluminosans der Formel II und/oder der Formel III mit einer Verbindung AlR₃ besteht, **dadurch gekennzeichnet, daß** als Übergangsmetallkomponente mindestens ein Zirkonocen der Formel I und mindestens ein Zirkonocen der Formel Ia oder alternativ mindestens 2 Zirkonocene der Formel I verwendet werden,




, worin

- 35 R¹ und R² gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, eine C₁-C₁₀-Alkoxygruppe, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₆-C₁₀-Aryloxygruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom bedeuten,
- 40 R³ Wasserstoff, ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkyloxygruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,
- 45 R⁴ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, eine C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist, wobei mindestens ein Rest R⁴ pro Indenylring von Wasserstoff verschieden ist, oder zwei oder mehr Reste R⁴ ein Ringsystem mit den sie verbindenden Atomen bilden,
- 50
- 55 R⁵ und R⁶ gleich oder verschieden sind und ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe, die halogeniert sein kann, eine C₆-C₁₀-Arylgruppe, eine C₂-C₁₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkyloxygruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, einen -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ oder -PR₂¹⁰-Rest bedeuten, worin

EP 0 645 401 B1

R¹⁰ ein Halogenatom, eine C₁-C₁₀-Alkylgruppe oder eine C₆-C₁₀-Arylgruppe ist,

R⁷



=BR¹¹, =AlR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, =SO, =SO₂, =NR¹¹, =CO, =PR¹¹ oder =P(O)R¹¹ ist,

wobei R¹¹, R¹² und R¹³

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe bedeuten oder R¹¹ und R¹² oder R¹¹ und R¹³ jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

M¹

Silizium, Germanium oder Zinn ist,

R⁸ und R⁹

gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, C₁-C₂₀-Fluoralkylgruppe, eine C₆-C₃₀-Arylgruppe, eine C₆-C₃₀-Fluorarylgruppe, eine C₁-C₂₀-Alkoxygruppe, eine C₂-C₂₀-Alkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Arylalkylgruppe, eine C₈-C₄₀-Arylalkenylgruppe, eine C₇-C₄₀-Alkylarylgruppe bedeuten oder R⁸ und R⁹ jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

R¹⁴ und R¹⁵

gleich oder verschieden sind und einen ein- oder mehrkernigen Kohlenwasserstoffrest, welcher mit dem Zirkonatom eine Sandwichstruktur bilden kann, bedeuten und


m und n gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n null, 1 oder 2 ist.

10. Katalysator nach Anspruch 9, enthaltend i) an Stelle eines oder neben einem Aluminoxan eine salzartige Verbindung der Formel R_xNH_{4-x}BR'₄ oder der Formel R₃PHBR'₄ als Cokatalysator, worin x = 1, 2 oder 3, R = Alkyl oder Aryl, gleich oder verschieden, und R' = Aryl, das auch fluoriert oder teilfluoriert sein kann und/oder ii) gegebenenfalls einen Träger.

Claims

1. A process for preparing a polyolefin having a molecular weight distribution M_w/M_n ≥ 3.0, which can be monomodal, bimodal or multimodal, by polymerization or copolymerization of an olefin of the formula R^aCH = CHR^b, where R^a and R^b are identical or different and are each a hydrogen atom or an alkyl radical having from 1 to 14 carbon


atoms, or R^a and R^b together with the atoms connecting them can form a ring system, at a temperature from 50 to 200°C, at a pressure of from 0.5 to 100 bar, in solution, in suspension or in the gas phase, in the presence of a catalyst which comprises a transition metal component (metallocene) and an aluminoxane of the formula II



for the linear type and/or the formula III



for the cyclic type, where in the formulae II and III the radicals R can be identical or different and are each a C₁-C₆-alkyl group, a C₁-C₆-fluoroalkyl group, a C₆-C₁₈-aryl group, a C₁-C₆-fluoroaryl group or hydrogen and n is an integer from 0 to 50, or, in place of the aluminoxane, comprises a mixture of an aluminoxane of the formula II and/or the formula III with a compound AlR₃, wherein the transition metal component used is at least one zirconocene of the formula I and at least one zirconocene of the formula Ia or alternatively at least 2 zirconocenes of the formula I,



where

R¹ and R²

are identical or different and are each a hydrogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group, a C₁-C₁₀-alkoxy group, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₆-C₁₀-aryloxy group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group or a halogen atom,

R³

is hydrogen, a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group which can be halogenated, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkoxy group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group,


R⁴

are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-

alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group, where at least one radical R⁴ per indenyl ring is different from hydrogen, or two or more radicals R⁴ together with the atoms connecting them form a ring system,

R⁵ and R⁶ are identical or different and are each a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group which can be halogenated, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkoxy group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group,

R⁷ is



25



30

=BR¹¹, =AlR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, =SO, =SO₂, =NR¹¹, =CO, =PR¹¹ or =P(O)R¹¹,

where R¹¹, R¹² and R¹³ are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, or R¹¹ and R¹² or R¹¹ and R¹³ in each case together with the atoms connecting them form a ring,

M¹ is silicon, germanium or tin,

R⁸ and R⁹ are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, or R⁸ and R⁹ together with the atoms connecting them form a ring,

R¹⁴ and R¹⁵ are identical or different and are each a monocyclic or polycyclic hydrocarbon radical which can form a sandwich structure with the zirconium atom and

m and n are identical or different and are zero, 1 or 2, where m plus n is zero, 1 or 2.

2. The process as claimed in claim 1, wherein, in the formula I, R¹ and R² are identical or different and are methyl or chlorine, R³ is hydrogen, R⁷ is a radical




and n plus m is zero or 1 and, in formula Ia, R¹⁴ and R¹⁵ are identical or different and are fluorenyl indenyl or cyclopentadienyl, which can also be substituted.

- 15 3. The process as claimed in claim 1 or 2, wherein the compound of the formula I used is

dimethylsilanediylbis(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 phenyl(methyl)silanediylbis(2-methyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂
 20 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4-(2-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-ethyl-4-(1-naphthyl)-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2,4,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 phenyl(methyl)silanediylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 25 phenyl(methyl)silanediylbis(2,4,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-ethanediylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-butanediylbis(2-methyl-4,6-diisopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4-ethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4-isopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 30 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4-t-butyl-1-indenyl)ZrCl₂
 phenyl(methyl)silanediylbis(2-methyl-4-isopropyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-ethyl-4-methyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2,4-dimethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4-ethyl-1-indenyl)ZrCl₂
 35 dimethylsilanediylbis(2-methyl-α-acenaphth-1-indenyl)ZrCl₂
 phenyl(methyl)silanediylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 phenyl(methyl)silanediylbis(2-methyl-α-acenaphth-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-ethanediylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-butanediylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 40 dimethylsilanediylbis(2-methyl-4,5-benzo-1-indenyl)ZrCl₂
 1,2-butanediylbis(2-ethyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-ethyl-4-phenyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2-methyl-5-isobutyl-1-indenyl)ZrCl₂
 phenyl(methyl)silanediylbis(2-methyl-5-isobutyl-1-indenyl)ZrCl₂
 45 dimethylsilanediylbis(2-methyl-5-t-butyl-1-indenyl)ZrCl₂
 dimethylsilanediylbis(2,5,6-trimethyl-1-indenyl)ZrCl₂.

- 50 4. The process as claimed in one or more of claims 1 to 3, wherein, in formula Ia, R¹ and R² are identical or different and are methyl or chlorine, R⁷ is a radical
- 55




10

and

R^{14} and R^{15} are identical or different and are fluorenyl, indenyl or a substituted cyclopentadienyl.

5. The process as claimed in one or more of claims 1 to 4, wherein the compound of the formula Ia used is
 rac-phenyl(methyl)silyl(indenyl)₂zirconium dichloride, diphenylmethylene(9-fluorenyl)(cyclopentadienyl)zirconium
 dichloride, phenyl(methyl)-methylene(9-fluorenyl)(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, isopropylidene(9-fluore-
 nyl)(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, rac-dimethylsilyl(2,3,5-trimethyl-1-cyclopentadienyl)₂-zirconium
 dichloride, rac-dimethylsilyl(indenyl)₂-zirconium dichloride, rac-dimethylgermyl(indenyl)₂-zirconium dichloride,
 rac-[dimethylsilyl-(indenyl)₂]-dimethylzirconium, rac-phenyl(vinyl)-silyl(indenyl)₂-zirconium dichloride,

20



- zirconium dichloride, rac-dimethylsilyl(2,4-dimethylcyclopentadienyl)₂zirconium dichloride, rac-isopropylidene(in-
 denyl)₂zirconium dichloride, rac-dimethylsilyl(2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)₂zirconium dichloride, rac-
 ethylene-(indenyl)₂zirconium dichloride, rac-methylene(3-t-butyl-1-cyclopentadienyl)₂zirconium dichloride, rac-
 dimethylsilyl(4,7-dimethyl-1-indenyl)₂zirconium dichloride, rac-dimethylsilyl(2-methyl-1-indenyl)₂-zirconium
 dichloride, rac-phenyl(methyl)silyl(2-methyl-1-indenyl)zirconium dichloride, rac-dimethylsilyl(2-ethyl-1-inde-
 nyl)₂zirconium dichloride, rac-dimethylsilyl(4,5-benzo-1-indenyl)₂zirconium dichloride or rac-dimethylsilyl(4-phe-
 nyl-1-indenyl)₂zirconium dichloride.

30

6. The process as claimed in one or more of claims 1 to 5, wherein propylene is polymerized or propylene and ethylene
 are copolymerized.

35

7. A metallocene mixture comprising at least one zirconocene of the formula I and at least one zirconocene of the
 formula Ia or alternatively at least 2 zirconocenes of the formula I

40

45


50

55

where

R^1 and R^2

are identical or different and are each a hydrogen atom, a C_1 - C_{10} -alkyl group, a C_1 -



EP 0 645 401 B1


C₁₀-alkoxy group, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₆-C₁₀-aryloxy group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group or a halogen atom,

5 R³ is hydrogen, a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group which can be halogenated, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkoxy group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group,

10 R⁴ are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group, where at least one radical R⁴ per indenyl ring is different from hydrogen, or two or more radicals R⁴ together with the atoms connecting them form a ring system,

20 R⁵ and R⁶ are identical or different and are each a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group which can be halogenated, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkoxy group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group,

25 R⁷ is



35



45 =BR¹¹, =AlR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, =SO, =SO₂, =NR¹¹, =CO, =PR¹¹ or =P(O)R¹¹,

where R¹¹, R¹² and R¹³

are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, or R¹¹ and R¹² or R¹¹ and R¹³ in each case together with the atoms connecting them form a ring,

M¹ is silicon, germanium or tin,


55 R⁸ and R⁹ are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, or R⁸ and R⁹ together with the

atoms connecting them form a ring,

R^{14} and R^{15} are identical or different and are each a monocyclic or polycyclic hydrocarbon radical which can form a sandwich structure with the zirconium atom and


m and n are identical or different and are zero, 1 or 2, where m plus n is zero, 1 or 2.

8. A metallocene mixture as claimed in claim 7, wherein, in the formula I, R^1 and R^2 are identical or different and are methyl or chlorine, R^3 is hydrogen, R^7 is a radical



and n plus m is zero or 1, and, in formula Ia, R^{14} and R^{15} are identical or different and are fluorenyl, indenyl or cyclopentadienyl, which can also be substituted.


9. A catalyst which comprises a transition metal component (metallocene) and an aluminoxane of the formula II



for the linear type and/or the formula III



for the cyclic type, where in the formulae II and III the radicals R can be identical or different and are each a C_1 - C_6 -alkyl group, a C_1 - C_6 -fluoroalkyl group, a C_6 - C_{18} -aryl group, a C_1 - C_6 -fluoroaryl group or hydrogen and n is an integer from 0 to 50, or, in place of the aluminoxane, comprises a mixture of an aluminoxane of the formula II and/or the formula III with a compound AlR_3 , wherein the transition metal component used is at least one zirconocene of the formula I and at least one zirconocene of the formula Ia or alternatively at least 2 zirconocenes of the formula I,



where

R¹ and R²

are identical or different and are each a hydrogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group, a C₁-C₁₀-alkoxy group, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₆-C₁₀-aryloxy group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group or a halogen atom,

R³

is hydrogen, a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group which can be halogenated, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkoxy group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group,

R⁴


are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group, where at least one radical R⁴ per indenyl ring is different from hydrogen, or two or more radicals R⁴ together with the atoms connecting them form a ring system,

R⁵ and R⁶


are identical or different and are each a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group which can be halogenated, a C₆-C₁₀-aryl group, a C₂-C₁₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₇-C₄₀-alkoxy group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ or -PR₂¹⁰ radical, where R¹⁰ is a halogen atom, a C₁-C₁₀-alkyl group or a C₆-C₁₀-aryl group,

R⁷

is



55



=BR¹¹, =AlR¹¹, -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, =SO, =SO₂, =NR¹¹, =CO, =PR¹¹ or =P(O)R¹¹,

where R¹¹, R¹² and R¹³

are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, or R¹¹ and R¹² or R¹¹ and R¹³ in each case together with the atoms connecting them form a ring,

M¹

is silicon, germanium or tin,

R⁸ and R⁹

are identical or different and are each a hydrogen atom, a halogen atom, a C₁-C₂₀-alkyl group, a C₁-C₂₀-fluoroalkyl group, a C₆-C₃₀-aryl group, a C₆-C₃₀-fluoroaryl group, a C₁-C₂₀-alkoxy group, a C₂-C₂₀-alkenyl group, a C₇-C₄₀-arylalkyl group, a C₈-C₄₀-arylalkenyl group, a C₇-C₄₀-alkylaryl group, or R⁸ and R⁹ together with the atoms connecting them form a ring,

R¹⁴ and R¹⁵


are identical or different and are each a monocyclic or polycyclic hydrocarbon radical which can form a sandwich structure with the zirconium atom and

m and n are identical or different and are zero, 1 or 2, where m plus n is zero, 1 or 2.


10. A catalyst as claimed in claim 9 comprising i) in place of or in addition to an aluminoxane, a salt-like compound of the formula R_xNH_{4-x}BR'₄ or the formula R₃PHBR'₄ as cocatalyst, where x=1, 2 or 3, R = alkyl or aryl, identical or different, and R' = aryl which can also be fluorinated or partially fluorinated, and/or ii), if desired, a support.

Revendications


1. Procédé de préparation d'une polyoléfine ayant une répartition des masses moléculaires M_w/M_n ≥ 3,0, qui peut être monomodale, bimodale ou multimodale, par polymérisation ou copolymérisation d'une oléfine de formule R^aCH=CHR^b, où R^a et R^b sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ayant de 1 à 14 atomes de carbone, ou encore R^a et R^b, avec les atomes qui les relient, peuvent former un système cyclique, à une température de 50 à 200°C, sous une pression de 0,5 à 100 bar, en solution, en suspension ou en phase gazeuse, en présence d'un catalyseur, qui est constitué d'un composant à base d'un métal de transition (métallocène) et d'un aluminoxane de formule II



pour le type linéaire, et/ou de formule III



pour le type cyclique, où, dans les formules II et III, les radicaux R peuvent être identiques ou différents et représentent chacun un groupe alkyle en C₁-C₆, un groupe fluoralkyle en C₁-C₆, un groupe aryle en C₆-C₁₈, un groupe fluoraryle en C₁-C₆ ou un atome d'hydrogène, et n est un nombre entier de 0 à 50, ou encore, au lieu de l'aluminoxane, d'un mélange d'un aluminoxane de formule II et/ou de formule III et d'un composé AlR₃, caractérisé en ce qu'on utilise en tant que composant à base d'un métal de transition au moins un zirconocène de formule I et au moins un zirconocène de formule Ia, ou encore au moins 2 zirconocènes de formule I



où


R¹ et R² sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀, un groupe alcoxy en C₁-C₁₀, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe aryloxy en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkylaryle en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀ ou un atome d'hydrogène,

R³ est un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ pouvant être halogéné, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkyloxy en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀,

les radicaux R⁴ sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₂₀, un groupe fluoralkyle en C₁-C₂₀, un groupe aryle en C₆-C₃₀, un groupe fluoraryle en C₆-C₃₀, un groupe alcoxy en C₁-C₂₀, un groupe alcényle en C₂-C₂₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un groupe alkylaryle en C₇-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀, où au moins un radical R⁴ par noyau indényle est différent de l'hydrogène, ou encore au moins deux radicaux R⁴ forment un système cyclique avec les atomes qui les relient,

R⁵ et R⁶ sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ pouvant être halogéné, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkyloxy en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀,

R⁷ est



10




15

- 20 $=BR^{11}$, $=AlR^{11}$, $-Ge-$, $-Sn-$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=SO_2$, $=NR^{11}$, $=CO$, $=PR^{11}$ ou $=P(O)R^{11}$,
 où R^{11} , R^{12} et R^{13} sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome
 d'halogène, un groupe alkyle en C_1-C_{20} , un groupe fluoralkyle en C_1-C_{20} , un groupe aryle en C_6-C_{30} , un
 groupe fluoraryle en C_6-C_{30} , un groupe alcoxy en C_1-C_{20} , un groupe alcényle en C_2-C_{20} , un groupe arylalkyle
 en C_7-C_{40} , un groupe arylalcényle en C_8-C_{40} , un groupe alkylaryle en C_7-C_{40} ou encore les couples R^{11} et
 25 R^{12} , ou R^{11} et R^{13} , forment chacun un cycle avec les atomes qui les relient,
 M^1 est le silicium, le germanium ou l'étain,
 R^8 et R^9 sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène,
 un groupe alkyle en C_1-C_{20} , un groupe fluoralkyle en C_1-C_{20} , un groupe aryle en C_6-C_{30} , un groupe fluoraryle
 en C_6-C_{30} , un groupe alcoxy en C_1-C_{20} , un groupe alcényle en C_2-C_{20} , un groupe arylalkyle en C_7-C_{40} , un
 30 groupe arylalcényle en C_8-C_{40} , un groupe alkylaryle en C_7-C_{40} , ou encore R^8 et R^9 , avec les atomes qui les
 relient, forment un cycle,
 R^{14} et R^{15} sont identiques ou différents et représentent chacun un radical hydrocarboné à un ou plusieurs
 noyaux, qui avec l'atome de zirconium peut former une structure sandwich, et
 m et n sont identiques ou différents et valent chacun zéro, 1 ou 2, m plus n valant zéro, 1 ou 2.

- 35 2. Procédé selon la revendication 1, **caractérisé en ce que**, dans la formule I, R^1 et R^2 sont identiques ou différents
 et représentent chacun le groupe méthyle ou chloro, R^3 est un atome d'hydrogène, R^7 est un radical

40



45


et n plus m vaut zéro ou 1, et, dans la formule Ia, R^{14} et R^{15} sont identiques ou différents et représentent
 chacun un groupe fluorényle, indényle ou cyclopentadiényle, qui peut aussi être substitué.

- 50 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, **caractérisé en ce qu'on utilise**, en tant que composé de formule I, les
 composés suivants :

55 diméthylsilanediybis(2-méthyl-4-phényl-1-indényl)ZrCl₂,
 phényl(méthyl)silanediybis(2-méthyl-4-phényl-1-indényl)ZrCl₂,
 diméthylsilanediybis(2-méthyl-4-(1-naphtyl)-1-indényl)ZrCl₂,
 diméthylsilanediybis(2-méthyl-4-(2-naphtyl)-1-indényl)ZrCl₂,
 diméthylsilanediybis(2-éthyl-4-(1-naphtyl)-1-indényl)ZrCl₂,
 diméthylsilanediybis(2-méthyl-4,6-diisopropyl-1-indényl)ZrCl₂,

diméthylsilanediylbis(2,4,6-triméthyl-1-indényle)ZrCl₂,
 phényl(méthyl)silanediylbis(2-méthyl-4,6-diisopropyl-1-indényle)ZrCl₂,
 phényl(méthyl)silanediylbis(2,4,6-triméthyl-1-indényle)ZrCl₂,
 1,2-éthanediylbis(2-méthyl-4,6-diisopropyl-1-indényle)ZrCl₂,
 1,2-butane-diylbis(2-méthyl-4,6-diisopropyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-4-éthyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-4-isopropyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-4-tert-butyl-1-indényle)ZrCl₂,
 phényl(méthyl)silanediylbis(2-méthyl-4-isopropyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-éthyl-4-méthyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2,4-diméthyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-4-éthyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-α-acénaphth-1-indényle)ZrCl₂,
 phényl(méthyl)silanediylbis(2-méthyl-4,5-benzo-1-indényle)ZrCl₂,
 phényl(méthyl)silanediylbis(2-méthyl-α-acénaphth-1-indényle)ZrCl₂,
 1,2-éthanediylbis(2-méthyl-4,5-benzo-1-indényle)ZrCl₂,
 1,2-butane-diylbis(2-méthyl-4,5-benzo-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-4,5-benzo-1-indényle)ZrCl₂,
 1,2-butane-diylbis(2-éthyl-4-phényl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-éthyl-4-phényl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-5-isobutyl-1-indényle)ZrCl₂,
 phényl(méthyl)silanediylbis(2-méthyl-5-isobutyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2-méthyl-5-tert-butyl-1-indényle)ZrCl₂,
 diméthylsilanediylbis(2,5,6-triméthyl-1-indényle)ZrCl₂


4. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 3, **caractérisé en ce que**, dans la formule Ia, R¹ et R² sont identiques ou différents et représentent chacun le groupe méthyle ou chloro, R⁷ est un radical



et

R¹⁴ et R¹⁵ sont identiques ou différents et représentent chacun un groupe fluorényle, indényle, ou encore cyclopentadiényle substitué.


5. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 4, **caractérisé en ce qu'on** utilise en tant que composé de formule Ia le dichlorure de rac-phényl(méthyl)silyl(indényle)₂zirconium, le dichlorure de diphenylméthylène(9-fluorényle)(cyclopentadiényle)zirconium, le dichlorure de phényl(méthyl)-méthylène(9-fluorényle)(cyclopentadiényle)zirconium, le dichlorure d'isopropylidène(9-fluorényle)(cyclopentadiényle)zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(2,3,5-triméthyl-1-cyclopentadiényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylgermyl-(indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-phényl(vinyl)silyl(indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-



le dichlorure de rac-diméthylsilyl(2,4-diméthylcyclopentadiényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-isopropylidène-(indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(2-méthyl-4,5,6,7-tétrahydro-1-indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-éthylène(indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-méthylène(3-tert-butyl-1-cyclopentadiényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(4,7-diméthyl-1-indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(2-méthyl-1-indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-phényl(méthyl)silyl(2-méthyl-1-indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(2-éthyl-1-indényle)₂zirconium, le dichlorure de rac-diméthylsilyl(4,5-benzo-1-indényle)₂zirconium et le dichlorure de rac-diméthylsilyl(4-phényl-1-indényle)₂zirconium.

6. Procédé selon l'une ou plusieurs des revendications 1 à 5, **caractérisé en ce qu'on polymérise du propylène ou que l'on copolymérise du propylène et de l'éthylène.**

7. Mélange de métallocènes, **caractérisé en ce qu'il contient au moins un zirconocène de formule I et au moins un zirconocène de formule Ia, ou encore au moins 2 zirconocènes de formule I**




où


R¹ et R² sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀, un groupe alcoxy en C₁-C₁₀, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe aryloxy en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkylaryle en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀ ou un atome d'hydrogène,

R³ est un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ pouvant être halogéné, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkyloxy en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀.

les radicaux R⁴ sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₂₀, un groupe fluoralkyle en C₁-C₂₀, un groupe aryle en C₆-C₃₀, un groupe fluoraryle en C₆-C₃₀, un groupe alcoxy en C₁-C₂₀, un groupe alcényle en C₂-C₂₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un groupe alkylaryle en C₇-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀, où au moins un radical R⁴ par noyau indényle est différent de l'hydrogène, ou encore au moins deux radicaux R⁴ forment un système cyclique avec les atomes qui les relient,


R⁵ et R⁶ sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ pouvant être halogéné, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkyloxy en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀,
R⁷ est






- $=BR^{11}$, $=AlR^{11}$, $-Ge-$, $-Sn-$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=SO_2$, $=NR^{11}$, $=CO$, $=PR^{11}$ ou $=P(O)R^{11}$,
 où R^{11} , R^{12} et R^{13} sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C_1-C_{20} , un groupe fluoralkyle en C_1-C_{20} , un groupe aryle en C_6-C_{30} , un groupe fluoraryle en C_6-C_{30} , un groupe alcoxy en C_1-C_{20} , un groupe alcényle en C_2-C_{20} , un groupe arylalkyle en C_7-C_{40} , un groupe arylalcényle en C_8-C_{40} , un groupe alkylaryle en C_7-C_{40} ou encore les couples R^{11} et R^{12} , ou R^{11} et R^{13} , forment chacun un cycle avec les atomes qui les relient,
 M^1 est le silicium, le germanium ou l'étain,
 R^8 et R^9 sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C_1-C_{20} , un groupe fluoralkyle en C_1-C_{20} , un groupe aryle en C_6-C_{30} , un groupe fluoraryle en C_6-C_{30} , un groupe alcoxy en C_1-C_{20} , un groupe alcényle en C_2-C_{20} , un groupe arylalkyle en C_7-C_{40} , un groupe arylalcényle en C_8-C_{40} , un groupe alkylaryle en C_7-C_{40} , ou encore R^8 et R^9 , avec les atomes qui les relient, forment un cycle,
 R^{14} et R^{15} sont identiques ou différents et représentent chacun un radical hydrocarboné à un ou plusieurs noyaux, qui avec l'atome de zirconium peut former une structure sandwich, et
 m et n sont identiques ou différents et valent chacun zéro, 1 ou 2, m plus n valant zéro, 1 ou 2.

8. Mélange de métallocènes selon la revendication 7, **caractérisé en ce que**, dans la formule I, R^1 et R^2 sont identiques ou différents et représentent chacun un groupe méthyle ou chloro, R^3 est un atome d'hydrogène, R^7 est un radical




et n plus m vaut zéro ou 1, et, dans la formule Ia, R^{14} et R^{15} sont identiques ou différents et représentent chacun un groupe fluorényle, indényle ou cyclopentadiényle, qui peut aussi être substitué.


9. Catalyseur, qui est constitué d'un composant à base d'un métal de transition (métallocène) et d'un aluminoxane de formule II



pour le type linéaire, et/ou de formule III



pour le type cyclique, où, dans les formules II et III, les radicaux R peuvent être identiques ou différents et représentent chacun un groupe alkyle en C₁-C₆, un groupe fluoralkyle en C₁-C₆, un groupe aryle en C₆-C₁₈, un groupe fluoraryle en C₁-C₆ ou un atome d'hydrogène, et n est un nombre entier de 0 à 50, ou encore, au lieu de l'aluminoxane, d'un mélange d'un aluminoxane de formule II et/ou de formule III et d'un composé AlR₃, caractérisé en ce qu'on utilise en tant que composant à base d'un métal de transition au moins un zirconocène de formule I et au moins un zirconocène de formule Ia, ou encore au moins 2 zirconocènes de formule I



où


R¹ et R² sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀, un groupe alcoxy en C₁-C₁₀, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe aryloxy en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkylaryle en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀ ou un atome d'hydrogène,

R³ est un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ pouvant être halogéné, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkyloxy en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀.

les radicaux R⁴ sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₂₀, un groupe fluoralkyle en C₁-C₂₀, un groupe aryle en C₆-C₃₀, un groupe fluoraryle en C₆-C₃₀, un groupe alcoxy en C₁-C₂₀, un groupe alcényle en C₂-C₂₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un groupe alkylaryle en C₇-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀, où au moins un radical R⁴ par noyau indényle est différent de l'hydrogène, ou encore au moins deux radicaux R⁴ forment un système cyclique avec les atomes qui les relient,

R⁵ et R⁶ sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ pouvant être halogéné, un groupe aryle en C₆-C₁₀, un groupe alcényle en C₂-C₁₀, un groupe arylalkyle en C₇-C₄₀, un groupe alkyloxy en C₇-C₄₀, un groupe arylalcényle en C₈-C₄₀, un radical -NR₂¹⁰, -OR¹⁰, -SR¹⁰, -OSiR₃¹⁰, -SiR₃¹⁰ ou -PR₂¹⁰, où R¹⁰ est un atome d'halogène, un groupe alkyle en C₁-C₁₀ ou un groupe aryle en C₆-C₁₀.

R⁷ est



$=BR^{11}$, $=AIR^{11}$, $-Ge-$, $-Sn-$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=SO_2$, $=NR^{11}$, $=CO$, $=PR^{11}$ ou $=P(O)R^{11}$,

où R^{11} , R^{12} et R^{13} sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C_1-C_{20} , un groupe fluoralkyle en C_1-C_{20} , un groupe aryle en C_6-C_{30} , un groupe fluoraryle en C_6-C_{30} , un groupe alcoxy en C_1-C_{20} , un groupe alcényle en C_2-C_{20} , un groupe arylalkyle en C_7-C_{40} , un groupe arylalcényle en C_8-C_{40} , un groupe alkylaryle en C_7-C_{40} ou encore les couples R^{11} et R^{12} , ou R^{11} et R^{13} , forment chacun un cycle avec les atomes qui les relient,

M^1 est le silicium, le germanium ou l'étain,

R^8 et R^9 sont identiques ou différents et représentent chacun un atome d'hydrogène, un atome d'halogène, un groupe alkyle en C_1-C_{20} , un groupe fluoralkyle en C_1-C_{20} , un groupe aryle en C_6-C_{30} , un groupe fluoraryle en C_6-C_{30} , un groupe alcoxy en C_1-C_{20} , un groupe alcényle en C_2-C_{20} , un groupe arylalkyle en C_7-C_{40} , un groupe arylalcényle en C_8-C_{40} , un groupe alkylaryle en C_7-C_{40} , ou encore R^8 et R^9 , avec les atomes qui les relient, forment un cycle,

R^{14} et R^{15} sont identiques ou différents et représentent chacun un radical hydrocarboné à un ou plusieurs noyaux, qui avec l'atome de zirconium peut former une structure sandwich, et

m et n sont identiques ou différents et valent chacun zéro, 1 ou 2, m plus n valant zéro, 1 ou 2.

10. Catalyseur selon la revendication 9, contenant i) au lieu ou en plus d'un aluminosilicate, un composé de type sel de formule $R_xNH_{4-x}BR'_4$ ou de formule $R_3PHBR'_4$ en tant que catalyseur, où $x = 1, 2$ ou 3 , les radicaux R sont des groupes alkyle ou aryle qui sont identiques ou différents, et R' est un groupe aryle, qui peut aussi être fluoré ou partiellement fluoré, et/ou ii) éventuellement un support.

EP0645401 A1

Process for producing polyolefins

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

Inventor(s): Winter, Andreas, Dr. ;Spaleck, Walter, Dr. ;Bachmann, Bernd, Dr.

Application No. EP94114431 A1 EP, Filed 19940914, **A1 Published** 19950329

Abstract: Polyolefins having a molecular weight distribution Mw/Mn of = 3, which can be monomodal, bimodal or multimodal, are obtained by polymerisation or copolymerisation of olefins using a catalyst system comprising an aluminoxane and a transition-metal component (metallocene), where the transition-metal component comprises at least one zirconocene of the formula I and at least one zirconocene of the formula Ia or alternatively at least 2 zirconocenes of the formula I.

Int'l Class: C08F01006; C08F004642 C07F01700

Priority: DE 4333128 19930929

Designated States: AT BE DE ES FR GB IT NL SE

Patents Cited:

EP0516018 (XD) [0]

US4939217 (A) [0]

WO9215619 (A) [0]

Patents Citing This One (10):

WO0134664A1	20010517 UNIVATION TECHNOLOGIES LLC CATALYST COMPOSITIONS AND METHOD OF POLYMERIZATION THEREWITH
US6420580B1	20020716 Univation Technologies, LLC Catalyst compositions and method of polymerization therewith
EP0705851A2	19960410 PHILLIPS PETROLEUM COMPANY Catalyst systems and process for producing broad molecular weight distribution polyolefin
WO9911678A2	19990311 TARGOR GMBH INJECTION MOULDING ARTICLES MADE OF METALLOCENE AND POLYPROPYLENE
US6518386B1	20030211 Basell Technology Company BV Metallocene compounds, process for their preparation thereof, and their use in catalysts for the polymerization of olefins
EP0705851B1	20040121 ConocoPhillips Company Catalyst systems and process for producing broad molecular weight distribution polyolefin
WO9622995A1	19960801 MONTELL TECHNOLOGY COMPANY B.V. METALLOCENE COMPOUNDS, PROCESS FOR THEIR PREPARATION, AND THEIR USE IN CATALYSTS FOR THE POLYMERIZATION OF OLEFINS
EP0742225A1	19961113 HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Organometallic compound

US6051728A1

20000418 Montell Technology Company BV

Metallocene compounds, process for their preparation, and their use in catalysts for the polymerization of olefins

US5880302A1

19990309 Targor GmbH

Organometallic compound